





Tipologia	Finiture		Lungh.	Spess. super.	Spess. inferiore	altezza	peso
CORDOLO 12/15 H30	BASE QUARZO	100 x (12/15) x 30	100 cm	12 cm	15 cm	30 cm	100 kg
CORDOLO FORATO 12/15 H30	BASE QUARZO	100 x (12/15) x 30	100 cm	12 cm	15 cm	30 cm	82 kg

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	CORDOLO
Norma di riferimento	UNI EN 1340 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.

DATI TECNICI

		Finiture	BASE	QUARZO	PIETRA NATURALE (Solo per cord.pieno)
Modalità di produzione			Doppio strato, superf. a vista di inerti silicei	Doppio strato, superf. a vista al quarzo	Doppio strato, a vista miscela marmi e graniti
Resist. a Flessione	(MPa = N/mm ²)		≥ 3,5 N/mm ²		
	Metodo USRV (pendolo)		Soddisfacente (≥ 55)	Soddisf. (≥ 60)	Soddisf. (≥ 55)
 Resistenza a Slittamento / scivolamento	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito μ > 0,40) Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)		Eccellente (μ ≥ 0,80)	Eccell. (μ ≥ 0,70)	---
			---	Eccell. (classe C, ang. scivol. > 25°)	---
 Durabilità (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)			≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
 Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)			≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq
 Resist. all'Abrasion e (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)			≤ 23 mm	≤ 20 mm	≤ 23 mm

Revisione : CORDOLI serie 12-15 H30 - 07 06 12



Note generali per i CORDOLI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI** : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI spa.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	<p>BASE</p>	 <p>Grigio</p>
	<p>QUARZO</p>	 <p>Grigio</p>
	<p>PIETRA NATURALE</p>	 <p>Granito Giallo Mori Porfido</p>

info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it
www.senini.it – senini@senini.it
SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983



SENINI

**PAVIMENTI
BLOCCHI
CORDOLI**