PAVIMENTI

SCHEDA TECNICA

PIAZZA ERBE ® filtrante

AUTOBLOCCANTI | **Finiture : FILTRANTE** | **Spessori : H = 6 - 8 – 10 cm**

Caratteristiche generali

Tipo di prodotto	**MASSELLO**			
Norma di riferimento	I pavimenti filtranti della loro massa attuale non sono regolamentati dalla marcatura CE.			
Dimensioni modulari	**6,8x20,4 ; 13,6x20,4 ; 20,4x20,4 ; 27,2x20,4 cm**			
Spessore		**6 cm**	**8 cm**	**10 cm**
Peso teorico		**120 Kg/mq**	**160 kg/mq**	**200 kg/mq**
Destinazione				
Imballo	Mq Pallet	**11,60**	**9,28**	**8,12**
	Peso pallet ± 10 %	**1392 kg**	**1485 kg**	**1624 kg**
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.			
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza “terra umida”. Non è richiesto R’ck.			
Superficie **FOTOCATALITICA** (antismog)	**A richiesta**			

DATI TECNICI

Finiture	**FILTRANTE**
Spessori disponibili	**6 – 8 – 10 cm**
Modalità di produzione Doppio strato	Spessore quarzo ≥ 5 mm (± 10%)
Resist. a Trazione indiretta (MPa=N/mmq)	≥ 2,5 N/mmq
Densità Impasto	≥ 2000 Kg/mc
Resistenza a Slittamento / **scivolamento** Metodo USRV (pendolo)	Soddisfacente (≥ 60)
Resist. ai Sali Disgelanti (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)	≤ 1 kg/mq
Resist. all’Abrasione (lunghezza dell’impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)	≤ 20 mm Classe 4 Marcatura I
Capacità drenante Cdre*	**100 %**
Permeabilità all’acqua**	**≥ 328,3 l/mq min**
Coefficiente di permeabilità verticale Kv**	**Kv ≥ 2,22 x 10^{-3} m/s**

* La capacità drenante Cdre è il rapporto tra il volume che passa, per drenaggio nel sottosuolo e il volume affluito, cioè caduto sul pavimento. Rappresenta quindi la percentuale di acqua che drena nel sottosuolo. (vedi fonti Assobeton – Manuale Assobeton Drenanti)

**Rapporto di prova N° 110160-R-5191

SCHEMI DI POSA



“semina”



“opus incertum”

LEGENDA

- Traffico leggero : marciapiedi, zone pedonali, piste ciclabili.
- Traffico leggero: veicoli lenti fino a 20 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.
- Traffico medio : veicoli lenti fino a 35 q.li, parcheggi di autoveicoli, traffico occasionale.
- Traffico pesante : mezzi pesanti a più di 30 km/h, aree di stoccaggio e movimentazione.

Revisione : PIAZZA ERBE filtrante - 14 04 21

info tecniche : tel +39 030 9665785 – tecno@senini.it
www.senini.it – senini@senini.it
SENINI S.r.l. – via Erculiani 192 – 25018 Novagli di Montichiari – BS
tel +39 030 9665711 – fax +39 030 964983

SENINI PAVIMENTI BLOCCHI CORDOLI

Note generali per i PAVIMENTI AUTOBLOCCANTI

- **Richieste integrative di precedenti forniture :** sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera :** si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche:** sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI e FINITURE:** per i colori e finiture effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI srl.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	QUARZO	 MIX CHIARO MIX SCURO CORTEN BIANCO MIX ASIA